

# TEST REPORT

우 31422 충청남도 아산시 영인면 신봉길 110-3 TEL (041)549-0311 FAX (041)549-0318

성적서번호 : TAK-2025-176414

접 수 일 자 : 2025년 12월 22일

대 표 자 : 김영일

시험완료일자 : 2026년 01월 27일

업 체 명 : ㈜케이디에프

사 료 명 : UNIDECO TILE(3T)

## 시험결과

| 시험항목              | 단위 | 시료구분 | 결과치    | 시험방법                        |
|-------------------|----|------|--------|-----------------------------|
| 길이                | mm | -    | 949.0  | KS M 3802 : 2022<br>내부시험성적서 |
| 너비                | mm | -    | 183.85 | KS M 3802 : 2022<br>내부시험성적서 |
| 두께                | mm | -    | 2.99   | KS M 3802 : 2022            |
| 직각도               | mm | -    | 0.05   | KS M 3802 : 2022            |
| 프탈레이트 가소제(상부층)    | %  | -    | 검출안됨   | KS M 3802 : 2022            |
| 프탈레이트 가소제(하부층)    | %  | -    | 검출안됨   | KS M 3802 : 2022            |
| 압입량(23 °C)        | mm | -    | 0.4    | KS M 3802 : 2022            |
| 압입량(45 °C)        | mm | -    | 0.60   | KS M 3802 : 2022            |
| 잔류 압입량            | mm | -    | 0.10   | KS M 3802 : 2022            |
| 가열에의한길이변화율        | %  | -    | 0.13   | KS M 3802 : 2022            |
| 가열에의한폭변화율         | %  | -    | 0.09   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(공기름)          | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(윤활유)          | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(95%에탄올)       | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(시멘트페이스트)      | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(10%암모니아수용액)   | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(우유)           | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(5%아세트산)       | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(5%염산)         | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(등유)           | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 오염성(간장)           | -  | -    | 이상없음   | KS M 3802 : 2022            |
| 미끄럼저항성(건식)(*)     | -  | -    | DP5    | KS M 3802 : 2022            |
| 미끄럼저항성(습식)(*)     | -  | -    | WP2    | KS M 3802 : 2022            |
| 내마모성              | mg | -    | 25     | KS M 3802 : 2022            |
| 방염성(경사방향)-잔염시간(*) | S  | -    | 0      | KS M 3802 : 2022            |
| 방염성(경사방향)-탄화길이(*) | mm | -    | 14     | KS M 3802 : 2022            |
| 방염성(위사방향)-잔염시간(*) | S  | -    | 0      | KS M 3802 : 2022            |
| 방염성(위사방향)-탄화길이(*) | S  | -    | 15     | KS M 3802 : 2022            |

- 다음 페이지 -

2026 년 01월 27일