

# TEST REPORT

우 31422 충청남도 아산시 영인면 신봉길 110-3 TEL (041)549-0311 FAX (041)549-0318

성적서번호 : TAK-2022-103772

접 수 일 자 : 2025년 12월 22일

대 표 자 : 김영일

시험완료일자 : 2026년 01월 27일

업 체 명 : (주)케이디에프

사 료 명 : UNIDECO LooseLay TILE(5mm)

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
길이	mm	-	1219.2	KS M 3802 : 2022 내부시험성적서
너비	mm	-	177.79	KS M 3802 : 2022 내부시험성적서
두께	mm	-	5.01	KS M 3802 : 2022
직각도	mm	-	0.05	KS M 3802 : 2022
프탈레이트 가스제(상부층)	%	-	검출안됨	KS M 3802 : 2019
프탈레이트 가스제(하부층)	%	-	검출안됨	KS M 3802 : 2019
압입량(23 °C)	mm	-	0.68	KS M 3802 : 2022
압입량(45 °C)	mm	-	0.92	KS M 3802 : 2022
잔류 압입량	mm	-	0.11	KS M 3802 : 2022
가열에의한길이변화율	%	-	0.04	KS M 3802 : 2022
가열에의한폭변화율	%	-	0.05	KS M 3802 : 2022
오염성(공기름)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(윤활유)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(95%에탄올)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(시멘트페이스트)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(10%암모니아수용액)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(우유)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(5%아세트산)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(5%염산)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(등유)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
오염성(간장)	-	-	이상없음	KS M 3802 : 2022
미끄럼저항성(건식)(*)	-	-	DP5	KS M 3802 : 2022
미끄럼저항성(습식)(*)	-	-	WP2	KS M 3802 : 2022
내마모성	mg	-	49	KS M 3802 : 2022
방염성(경사방향)-잔염시간(*)	S	-	0	KS M 3802 : 2022
방염성(경사방향)-탄화길이(*)	mm	-	33	KS M 3802 : 2022
방염성(위사방향)-잔염시간(*)	S	-	0	KS M 3802 : 2022
방염성(위사방향)-탄화길이(*)	S	-	34	KS M 3802 : 2022

- 다음 페이지 -

2026 년 01월 27일